FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

VERNILANE PU ACRYL CRISTAL

Vernis PU acrylique bi-composant
pour fond et finition « cristal »

NATURE

VERNILANE PU ACRYL CRISTAL est un vernis polyuréthane acrylique en phase solvante issu d'une nouvelle génération de résines, applicable en fond et en finition.

AVANTAGES

- Permet d'obtenir des finitions limpides aussi transparentes que le cristal.
- Excellente résistance aux agents ménagers, aux chocs et à l'abrasion.
- Formulation étudiée pour les finitions des cuisines, salles de bain, agencement de magasins, etc…
- Fort garnissant.
- Séchage aussi rapide qu'un vernis polyuréthane classique.
- Sa formulation (2/3 résine + 1/3 durcisseur) facilite le mélange et améliore sa résistance par rapport à un vernis polyuréthane acrylique classique (proportion résine 9/10 + 1/10 durcisseur).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature :	Polyuréthane acrylique
Couleur :	Incolore
Finition :	Mate (10 gloss) – satinée (30 gloss) – brillante (90 gloss)
Viscosité :	50' (Coupe Ford n°4)
Point éclair :	< 21°C
Densité :	0.953
Extrait sec :	34 %
Bi-composant :	Base 2/3 + durcisseur 1/3
Séchage à 20°C :	Hors poussière : 15 mn Sec au toucher : 20 mn Egrenable : 1 H Recouvrable : 6 H à 8 H Séchage définitif : 24 H
COV	**68.60 à 81.85 % selon la brillance**
Temps d'application :	15 à 25°C (à 70 % d'humidité relative)
Diluant :	**DILUANT CRISTAL**
Pouvoir couvrant :	120 à 150 g/m²
Durée de vie en pot à 20°C :	6 H
Nettoyage outils :	**NETTOPOMPE, DILUNET**
Conservation :	1 an en emballage d'origine fermé

DESTINATION

Utilisation intérieure sur bois massif, MDF, placages, notamment chez les cuisinistes, fabricants de meubles et agenceurs.

MODE D'EMPLOI

On se réfèrera aux règles de l'art et DTU en vigueur (support sain, propre et sec).
Les supports seront poncés et soigneusement préparés.
VERNILANE PU ACRYL CRISTAL sera appliqué au pistolet pneumatique, AIRLESS, AIRMIX ou HVLP (buse de 1.4 à 1.7 mm) en 2 ou 3 couches selon la porosité du support.

- Possibilité de teinter le bois au préalable avec **FORTANE HA** ou **FORTANE ST**,
- Egrenage obligatoire entre couche au grain 320 minimum.
- Dilution éventuelle de 5 à 10 % de la couche de fond et jusqu'à 5 % de la couche de finition.

Remarque :

Pour renforcer la résistance chimique de notre laque, appliquer **VERNILANE PU ACRYL CRISTAL** après le système **APPRET PU + FORLACK PU**. Cependant si l'esthétique prime, laisser le système **APPRET PU + FORLACK PU** en l'état.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

R11	Facilement inflammable.
R20/21	Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.
R38	Irritant pour la peau
S3/9	Conserver dans un endroit frais et bien ventilé
S20/21	Ne pas manger, ne pas boire, et fumer pendant l'utilisation.
S24/25	Eviter le contact avec les yeux et la peau.
S29	Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
S33	Eviter l'accumulation de charges électrostatiques

F.D.S. sur demande
Juin 2013

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE CEDEX
☏ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr